BELDOM WOOD

ОПИСАНИЕ

BELDOM Wood

Герметик акриловый для древесины

ХАРАКТЕРИСТИКИ

BELDOM Wood Герметик акриловый для древесины – однокомпонентная уплотнительная масса на акрилатной основе, без содержания растворителей, затвердевая образует эластичный материал. Изделие может зашлифовываться и окрашиваться. Масса обладает отличной адгезионной способностью к древесине, бетону, стенам, к влажным поверхностям. Масса устойчива к атмосферным влияниям, солнечным лучам. Изделие не скользит при использовании в вертикальных щелях.

СФЕРА УПОТРЕБЛЕНИЯ

BELDOM Wood Герметик акриловый для древесины - используется для заключительных работ при укладке паркета и дощатых полов: для заполнения и уплотнения щелей между паркетом и плинтусом или стеной, между плинтусом и стеной, а также щелей, образующихся в угловых соединениях плинтусов. Пригоден также для ламината, депевянных полов и пробки. Эта уплотнительная масса переносит дилатации от 10 %. Изделие также используется для заполнения стеновых щелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет:	дуба, бука, вишни, ясеня
Удельный вес:	1750±50 кг/м^3
Твёрдость по Шору А:	50±5

Helios TBLUS, d.o.o. • Member of KANSAI HELIOS. • Količevo 65, SI–1230 Domžale, Slovenija
T +386 (0)1 588 62 99, **E** info@belinka.si, www.belinka.com

belinka

Температура нанесения:	от +5 °C до +30 °C
Термостойкость:	от -35 °C до +75 °C
Время высыхания:	поверхностное высыхание материала – через несколько часов, материал высыхает полностью через 1,5–2 часа, в зависимости от толщины нанесённого слоя уплотнительной массы
Сжатие во время высыхания:	15 %
Упаковка:	картуши 300 мл,
Срок и способ хранения:	24 месяцев в сухом помещении при комнатной температуре

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

BELDOM Wood Герметик акриловый для древесины наносится шпателем, ручным пистолетом или пистолетом под давлением. Уплотняющиеся поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и обеспыленными. Для улучшения адгезионной способности материала используйте предварительную смазку, подготовив смесь акриловой уплотняющей массы с водой в процентуальном соотношении 1 : 3 (5 гр акриловой массы и 15 гр воды). Инструменты для нанесения изделия после использования сразу очистите водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции прилагаются на основе нами выполненных опытов, однако из-за спецификации использования изделия и способа работы рекомендуется испытание изделия в соответствии с вашими условиями и вашим способом работы.

. Целью технической информации является информирование пользователя о применении продукта и его технических характеристиках. Настоящая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте, но пользователю рекомендуется убедиться в соответствии материала его требованиям. Смотря на многочисленные потенциальные воздействия на свойства материала (порода и качество подложки, техника и условия нанесения, условия хранения и профессиональность маляра), производитель не несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае неясности рекомендуем связаться с нашей технической службой.

Helios TBLUS, d.o.o. • Member of KANSAI HELIOS. • Količevo 65, SI–1230 Domžale, Slovenija
T +386 (0)1 588 62 99, **E** info@belinka.si, www.belinka.com

belinka