



BELPROTECT

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU

Belprotect

POPIS

Belprotect je bezfarebný náter, ktorý sa používa na zlepšenie odolnosti natretého povrchu. Obsahuje prísady, ktoré chránia film proti plesni a riasam.

ZLOŽENIE

Alkydové živice, nearomatické rozpúšťadlá, vosky, sušidlá, UV absorbéry a obalové konzervačné látky.

VLASTNOSTI

Belprotect je vysoko kvalitné moridlo na drevo, ktoré sa používa ako konenčná úprava na už natreté povrchy s dekoratívnymi nátermi.

Belprotect nie je biocídny výrobok a neslúži na očistenie dreva od škodcov, ako sú huby a hmyz. Na tento účel odporúčame impregnácie, ako sú Belles alebo Impregnant.

S výrobkom BELPROTECT si natretý povrch udržiava svoju farbu pred náterom. Tento výrobok je taktiež vhodný ako vrchný náter na tmavé povrchy.



OBLASŤ NANÁŠANIA

Belprotect sa používa v tienistých oblastiach, ktoré sú často vystavené vlhkosti a kondenzácii, a kde sa často vyskytujú riasy. Náter nie je vhodný na ošetrovanie surového dreva alebo dreva, ktoré bolo práve naimpregnované. Konečný vzhľad povrchu je lesklý.

FARBA

Bezfarebný

PRÍPRAVA POVRCHU

Pred nanosením daný povrch očistite od všetkých nečistôt, jemne ho vybrúste a odstráňte prach.

METÓDA NANÁŠANIA

Pred použitím zamiešajte, neriedte. Štetcom alebo valčekom naneste na suché drevo jednu vrstvu, ktorá už bola natretá. Pri nanášaní a schnutí musí byť teplota nad +8 °C.

SUŠENIE

Pri normálnych poveternostných podmienkach je povrch suchý za 24 hodín. Pri natieraní drevených elementov, ktoré budú naložené mechanicky, nechajte ich schnúť aspoň týždeň.

SPOTREBA

1 l výrobku Belprotect pokryje 15-25 m² povrchu.

Dokument: T_BELINKA_Belprotect_1SK.docx, Revízia: 1
Dátum revízie: 3. 9. 2024



ČISTENIE NÁRADIA

Po použití vyčistite pracovné nástroje a pomôcky Belsolom, ale aj bielym destilátom alebo inými riedidlami na syntetické nátery.

UPOZORNENIA A RADY

Výrobok nie je vhodný na oživenie dekoratívnych náterov. Nenanášajte na poškodený povrch. Očistite opotrebovaný a riasami napadnutý povrch Algidom, a to podľa inštrukcií, a obnovte ho výrobkami Belton alebo Beltop. Naneste Belprotect ako konečný náter.

Odporúčame systemtické ošetrovanie na kvalitnú ochranu dreva na miestach, ktoré sú vystavené vlhkosti. Ošetríte surové a vybrúsené drevo výrobkom Belles a dvomi nátermi Beltopu alebo tromi nátermi Beltonu v požadovanom odtieni. Naneste Belprotect ako konečný náter.

Vyhýbajte sa nanášaniu počas silného slnečného žiarenia.

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA

Uskladnite výrobok v originálnom a tesne uzatvorenom obale, na suchom mieste a pri teplote nad 30 °C. Uchovajte mimo dosahu detí, jedla, krmiva a nápojov.

DÁTUM SPOTREBY

Ak sa výrobok správne skladuje môže byť použitý až do dátumu, ktorý je uvedený na obale.





ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nevylievajte zvyšky odpadovej vody alebo čididla do pôdy, povrchových vôd, ani do kanalizácie! Činidlo je škodlivé pre vodné organizmy. Uchovajte mimo dosahu detí. Zabráňte unikaniu do životného prostredia.

Tekutý odpad zlikvidujte v centre pre nebezpečný odpad. Pre likvidáciu obalu a tekutiny použite zberné centrá pre nebezpečný odpad, ktoré sú organizované miestnym poskytovateľom služieb pre zber a odvoz domáceho odpadu.

NARIADENIA

V súvislosti s nariadeniami, ktoré upravujú bezpečnosť výrobku, bezpečnosť pri práci a doprave, prečítajte si materiál o bezpečnosti.

DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Viac informácií môžete získať na internetových stránkach: www.belinka.com.

. Cieľom technických informácií je informovať používateľov o možnostiach použitia výrobku. Aj keď sú naše odporúčania a rady založené na dlhoročných skúsenostiach, nezabývajú používateľa povinnosti uistiť sa, že je výrobok vhodný na použitie v špecifickom prípade. Vzhľadom na mnohé možné vplyvy na vlastnosti výrobku, zahrňujúc typ a kvalitu dreva, metódu a podmienky nanášania, skúsenosti používateľa a podmienky používania, nenesieme žiadnu zodpovednosť za materiálnu škodu, ktorá vznikla počas používania výrobku. V prípade akýchkoľvek otázok a pochybností, kontaktujte náš poradenský servis.

Dokument: T_BELINKA_Belprotect_1SK.docx, Revízia: 1
Dátum revízie: 3. 9. 2024