



OIL EXTERIER

PRODUKTO PAVADINIMAS

Belinka oil exterior

APRAŠYMAS

„Belinka oil Exterior“ yra impregnuojanti priemonė, kurios pagrindą sudaro natūralūs augaliniai aliejai. Skirta medinių lauko baldų ir terasų iš tvirtos medienos rūšių (tikas, ąžuolas, akacija, kaštonas ir kt.) apsaugai bei reguliariai priežiūrai.

SUDĖTIS

Augaliniai aliejai, nearomatiniai tirpikliai ir priedai.

YPATYBĖS

Apsaugodami medieną natūralia augaline alyva išryškiname natūralią jos spalvą ir tekstūrą. Alyva giliai įsigeria į medieną, sudarydama vandenį atstumiantį sluoksnį ir suteikdama paviršiui apsaugą nuo UV spindulių. Paviršius išlieka laidus garams, dėl to mediena gali kvėpuoti, o tai reiškia, kad drėgmė natūraliai reguliuojama pagal aplinką ir apdorotas paviršius yra kaip natūralus. Be to, alyva nėra žalinga aplinkai, produktas yra biologiškai skaidus.

Alyvos sudėtyje yra specialus priedas, apsaugantis nuo pirmalaikio pelėsio formavimosi ant alyvuoto paviršiaus. Produktą paprasta naudoti. Ant tinkamai paruošto paviršiaus neturėtų likti burbuliukų, įdubų ar kitų paviršiaus defektų.





NAUDOJIMO SRITIS

Priemonė naudojama kaip savarankiškas impregnantas didesniems medinių paviršių plotams iš tvirtų medienos rūšių, kurie bus veikiami lauko sąlygomis, pvz: sodo baldams, terasoms, pavėsinėms, tvoroms ir t.t.

SPALVA

Gelsvas skaidrus skystis.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Naudokite ant kruopščiai nušlifuotų medinių paviršių, nuo kurių nuvalytos dulkės, riebalai, vaškas ir kiti nešvarumai. Kadangi alyva nesuformuoja plėvelės, labai svarbu gerai nušlifuoti, kad pilnai impregnuotas paviršius būtų glotnus. Kietesnių rūšių medieną, pvz., ąžuolą ar tikmedį, rekomenduojama šlifuoti 180-220 nr. rupumo švitrinio popieriumi, buką 220-240 nr., minkštesnių rūšių medienai pakanka 180nr. (smėlio smulkumo). Paviršius netaps glotnesnis šlifuojant dar smulkesniu švitrinio popieriumi. Norint, kad galutinis rezultatas atrodytų gražiai, paviršių reikia nušlifuoti tolygiai. Netolygiai nušlifuotas paviršius skirtingai sugers alyvą ir atrodys dėmėtas.

Prieš naudojant alyvą, mediena turi būti gerai išdžiovinta, kitaip apsauga nebus patenkinama.

Naudojimo metu, paviršiaus ir alyvos temperatūra turi būti kambario temperatūros (mažiausiai +18 °C).

NAUDOJIMO BŪDAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite.



Alyvą naudokite nuo +15 iki +25 °C laipsnių temperatūroje, esant 40–70 % santykiniam oro drėgnumui. Esant žemesnei oro temperatūrai ir (ar) didesniai santykiniam oro drėgnumui, džiūvimo laikas gali būti gerokai ilgesnis.

Alyvą galima tepti keliais skirtingais būdais, tačiau 90% atvejų ji tepama minkšta servetėle. Kitais atvejais: teptuku, voleliu, purškiant arba mirkant.

Gausiai užpilkite alyvos ant paviršiaus ir tolygiai paskirstykite per visą plotą. Palikite alyvą 15–20 minučių įsigerti į paviršių.

Mirkant, panardinkite visą medinę detalę į alyvą ir po 10–60 sekundžių pastatykite ją į tokią padėtį, kad alyva galėtų nutekėti. Taip pat palikite alyvą 15–20 minučių įsigerti į paviršių.

Kad ir kokį būdą naudotumėte, nušluostykite alyvos perteklių švaria, sausa servetėle. Nepašalintas alyvos perteklius ant paviršiaus suformuoja plėvelę, kuri džiūdama gali suskilinėti ir paviršius taps netolygus, atrodis šiurkštus.

Nerekomenduojame alyvuoti paviršiaus, kuomet aplinkos temperatūra mažesnė nei +15 °C.

Kad medienos apsauga būtų ilgaamžiškesnė, rekomenduojama praėjus 24 val. nuo pirmojo padengimo pakartoti procedūrą dar bent vieną kartą. Labiau porėtiems paviršiams ar minkštesnių rūšių medienai rekomenduojama naudoti keletą sluoksnių. Ypatingai gražią išvaizdą paviršius įgauna, jei tarp alyvavimo sluoksnių jį papildomai sudrėkinsite alyvuotu Scotch-Brite poliravimo padu ar kempinėle.

DŽIŪVIMAS

Normaliomis oro sąlygomis (esant +20 °C temperatūrai ir 65 % santykiniam oro drėgnumui) paviršius džiūsta 24 val. Esant žemesnei temperatūrai ir (ar) didesniai santykiniam oro drėgnumui, džiūvimo laikas gali būti ilgesnis.

Džiūvant paviršiams alyva negali kontaktuoti su vandeniu (krituliais, rūku, rasa ir kt.). Todėl nerekomenduojame alyvuoti vėlyvą popietę (daugiau drėgmės, vakaro kondensatas, žemesnė temperatūra).



Paviršius visiškai išdžius per 7 dienas.

Paviršius greičiau džiūsta šiek tiek padidinus temperatūrą (iki +25 °C) bei gerai vėdinant. Džiovinant džiovykloje nuo +30 iki +40 °C temperatūros, džiūvimo procesas nepagreitinamas, vietoj to alyva gali lašeliais pasišalinti iš medienos ir paviršius bus sugadintas.

IŠEIGA

Išeiga priklauso nuo medienos rūšies, įgeriamumo, paviršiaus apdirbimo (rekomenduojama kruopščiai nušlifuoti, nušveisti ir išlyginti) bei nuo naudojimo būdo. Išeiga dengiant vienu sluoksniu paprastai yra 50–100 ml/m².

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

„Belinka oil Exterior“ dengti paviršiai vėliau turi būti atnaujinami tuo pačiu produktu. Intervalas tarp reguliaraus paviršiaus atnaujinimo priklauso nuo medienos rūšies, mechaninės apkrovos ir drėgmės poveikio. Todėl alyva impregnuoti ir lauko sąlygomis veikiami mediniai paviršiai turi būti reguliariai tikrinami, siekiant nustatyti, ar jie vis dar kokybiškai apsaugoti. Patikra turi būti atliekama bent du kartus per metus.

Jei praleidote restauravimo laiką ir paviršius papilkėjo, medinį paviršių reikia gerai nušveisti ir nuvalyti priemone „Belinka Belfresh“ pašalinant papilkėjimą bei nuskalauti vandeniu laikantis instrukcijų. Toliau alyvuokite tik medienai visiškai išdžiūvus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius valykite iš karto baigę darbus: vandeniu su muilu arba benzinu, vaitspiritu arba NITRO skiedikliu. Sudžiūvusį storą alyvos sluoksnis šalinkite NITRO skiedikliu.



PATARIMAI IR ĮSPĖJIMAI

Alyvoje gali susidaryti šviesių karoliukų pavidalo kristalų, ypač ilgą laiką laikant žemoje temperatūroje. Tai natūrali augalinės alyvos savybė, neturinti jokio neigiamo poveikio medienos apsaugos kokybei. Alyva grįžta į įprastą būseną pašildyta iki 40 °C, kol tampa skaidri.

Prieš alyvavimą paviršių rekomenduojama gruntuoti biocidine priemone Belinka Base. Pradžioje išbandykite alyvą nedideliame tos pačios rūšies medienos plote ir pažiūrėkite, kaip ji atrodo.

„Belinka oil Exterior“ rekomenduojama naudoti natūraliai atsparių (1 ir 2 atsparumo klasės) medienos rūšių apsaugai, pvz.: tikmedžiui, išlakiajam akmenmedžiui, baltažiedei robinijai, aukštajam geltūniui, paprastajam plienmedžiui, ąžuolui, kaštonui. Mažiau atsparių (3 ir 4 atsparumo klasės) medienos rūšių, pvz.: maumedžiui, pušiai, pocūgei, riešutmedžiui, eglei, kėniui ir guobai eksploatuojamų lauke apsaugai naudojama alyva yra mažiau efektyvi. Nerekomenduojame naudoti 5 atsparumo klasei priskirtoms medienos rūšims, pvz., bukui, beržui, klevui, uosiui, liepai ir tuopai. Jei ant medienos likęs alyvos perteklius laiku nepašalinamas ir sudžiūsta, jį galima pašalinti NITRO skiediklio pagalba. Prieš naudojant alyvą reikia įsitikinti ar mediena neišskiria tanino, nes dėl jo gali pasikeisti medienos spalva ir atsirasti dėmių.

Džiūdama natūrali augalinė alyva oksiduoja, tai vadinama egzotermine reakcija, kurios metu išskiriamas karštis. Alyvuotos servetėlės ir kempinės gali per daug įkaisti ir savaime užsidegti.

Alyvuoti skudurėliai arba įrankiai gali savaime užsidegti. Siekiant to išvengti, jie nedelsiant turi būti sudeginti arba patalpinti į metalinę tarą, užpilti vandeniu, hermetiškai uždaryti, o pati tara išnešta į lauką.

SAUGOJIMAS

Saugoti originalioje uždaroje pakuotėje, esant nuo +5 iki +30°C temperatūrai. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikykite vaikams neprieinamose vietose.



GALIOJA IKI

Saugant nurodytomis sąlygomis iki datos, nurodytos ant pakuotės.

APLINKA

Nepilkite į nuotekų sistemą ar kur kitur į aplinką. Sunaudokite visą kiekį, o pakuotę utilizuokite kaip specialiąsias atliekas pavojingų atliekų surinkimo centruose, administruojamuose vietos buitinių atliekų surinkimo ir pervežimo paslaugų teikėjų.

ĮSTATYMAI

Perskaitykite saugos duomenų lapą su nurodytais teisės aktais, apibrėžiančiais produkto saugumą, saugą darbe ir saugų transportavimą.

DAUGIAU TECHNINĖS INFORMACIJOS

Daugiau informacijos galite gauti iš platintojų arba apsilankę mūsų interneto svetainėje adresu www.belinka.com.

Techninės informacijos paskirtis – informuoti naudotojus apie produkto naudojimo galimybes ir technines ypatybes. Nors patarimai pagrįsti ilgalaikėmis patirtimis, jie neatleidžia naudotojo nuo atsakomybės įsitikinti, kad produktas tinkamas naudoti konkrečiu atveju. Dėl daugybės galimų veiksnių poveikio įtakojančio produkto savybėms, pvz., medienos rūšies ir kokybės, naudojimo būdo ir sąlygų, naudotojo patirties ir kt., negalime prisiimti atsakomybės dėl medžiagos pažeidimų naudojant produktą. Jei turite klausimų ar abejonių, skambinkite ir konsultuokitės.

Dokumentas: T_Belinka_oil_exterior_1LT.docx | Peržiūra: 2
Peržiūros data: 2024. 9. 3.