



OIL PARAFFIN



НАИМЕНОВАНИЕ

Belinka oil paraffin

НАЗНАЧЕНИЕ

Belinka oil paraffin – пропиточное средство предназначается для защиты и ухода за деревянными поверхностями в саунах.

СОСТАВ

Парафиновое масло.

СВОЙСТВА

Belinka oil paraffin увеличивает стойкость древесины к загрязнениям и влаге.
Масло не высыхает, не имеет цвета, запаха и вкуса.

ПРИМЕНЕНИЕ

Belinka oil paraffin применяется для защиты и ухода за поверхностью из массивной древесины любой породы (полки, стенная обшивка).

ЦВЕТ

Бесцветная прозрачная жидкость.

Dokument: T_Belinka_oil_paraffin_1RU.docx | Версия: 2
Дата редакции: 3. 9. 2024





ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением масла деревянная поверхность должна быть тщательно отшлифована, древесная пыль, воски, масла и прочие загрязнения удалены. Для древесины твердых пород (дуб, тик и т.д.) рекомендуется шлифование абразивом Р220; для бука Р280–Р320; для древесины мягких пород (тополь, пихта) достаточна зернистость абразива Р180, т.к. с использованием более тонкого абразива гладкость не улучшается. Шлифование должно быть равномерным, это также значительно влияет на красивый внешний вид поверхности. В случае неравномерного шлифования на поверхности появляются пятна из-за различной адсорбции масла. Перед началом работ поверхность должна быть сухой, иначе защита будет недостаточной. Температура поверхности и пропитки должна быть не менее чем +18 °С.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Рабочие условия: температура = 15 °С – 25 °С, отн. влажность воздуха = 40–70 %. При таких условиях масло лучше всего проникает в древесину. Способы нанесения: кисть, валик, в 90 % масло наносится с помощью салфетки. Масло наливается на деревянную поверхность с легким излишком и равномерно распределяется салфеткой. Время пропитывания составляет 30 мин. Излишки масла удаляются чистой, сухой, впитывающей тканевой или бумажной салфеткой. Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже +15 °С и влажности воздуха выше 75 %.

Для увеличения стойкости поверхности рекомендуется повторить процедуру через 24 часа. Для древесины пористых или мягких пород рекомендуется нанести несколько слоев масла.



СУШКА

Belinka oil paraffin – минеральное масло, не высыхающее путем окислации с воздухом. При повышенной температуре масло выступает из древесных пор.

РАСХОД

Расход зависит от породы, предварительной обработки древесины (рекомендуется тонкое шлифование, обработка щетками, сглаживание) и способа нанесения. Обычно расход на один слой составляет от 60 до 100 мл/м².

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Уход за поверхностью, обработанной Belinka oil paraffin, выполняется тем же маслом. Интервал зависит от породы древесины, механических нагрузок и влажности. Рекомендуется проводить регулярный контроль состояния поверхности и качества защиты. По сравнению с растительными маслами, обновление должно выполняться чаще, т.к. парафиновое масло не сохнет и выделяется из древесных пор.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после завершения работ очистить рабочие инструменты раствором воды с мылом, бензином, уайт-спиритом или нитро-растворителем.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

Рекомендуется выполнить предварительное тестирование масла на образце древесины.



ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

В оригинально закрытой заводской упаковке при температуре от +5 до +30 °С.
Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранить вне доступа детей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

До даты, указанной на этикетке, с соблюдением требуемых условий хранения.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не сливать в канализацию или окружающую среду. Утилизация тары проводится специальными организациями в местах сбора опасных отходов.

ПРЕДПИСАНИЯ

Смотреть Паспорт безопасности материала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная техническая информация доступна на вебсайте
www.belinka.com.

Целью технической информации является информирование пользователя о применении продукта и его технических характеристиках. Настоящая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте, но пользователю рекомендуется убедиться в соответствии материала его требованиям. Смотри на многочисленные потенциальные воздействия на свойства материала (порода и качество древесины, техника и условия нанесения, условия хранения и профессиональность маляра), производитель не несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае неясности рекомендуем связаться с нашей технической службой.