



OIL TUNG

PRODUKTO PAVADINIMAS

Belinka tung oil

APRAŠYMAS

„Belinka oil Tung“ – skirta apsaugoti kietas medienos rūšis (tikas, ąžuolas, akacija, kaštonas ir kt.) lauko sąlygomis bei tinka mediniams paviršiams jachtų ir kitų laivų deniuose.

SUDĖTIS

Tung alyva.

YPATYBĖS

Apsaugodami medieną natūralia augaline „Belinka oil Tung“ išryškiname natūralią jos spalvą ir tekstūrą. Alyva giliai įsigeria į medieną, sudarydama vandenį atstumiantį sluoksnį. Paviršius išlieka laikus gams, dėl to mediena gali kvėpuoti, o tai reiškia, kad drėgmė natūraliai reguliuojama pagal aplinką ir apdorotas paviršius yra kaip natūralus. Lyginant su kitomis natūraliomis alyvomis, „Belinka oil Tung“ yra atspariausia vandeniui. Be to, alyva nėra žalinga aplinkai, produktas yra biologiškai skaidus.

Alyva džūsta labai lėtai.





NAUDOJIMO SRITIS

„Belinka oil Tung“ tinka apsaugoti medienos paviršius, kai norima natūralių medžiagų. Priemonė naudojama kaip savarankiškas impregnavimas didesniems medinių paviršių plotams iš tvirtų medienos rūšių, kurie bus veikiami vidaus ar lauko sąlygomis. Alyva giliai įsigeria į medieną, sudarydama vandenį atstumiantį sluoksnį, suteikia paviršiui šilkinį blizgesį ir laikui bėgant neleidžia geltonuoti.

SPALVA

Gelsvas skaidrus skystis.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Naudokite ant kruopščiai nušlifuotų medinių paviršių, nuo kurių nuvalytos dulkės, riebalai, vaškas ir kiti nešvarumai. Kadangi alyva nesuformuoja plėvelės, labai svarbu gerai nušlifuoti, kad pilnai impregnuotas paviršius būtų glotnus. Rekomenduojama šlifuoti 220 nr. rupumo švitrinio popieriumi. Norint, kad galutinis rezultatas atrodytų gražiai, paviršių reikia nušlifuoti tolygiai. Netolygiai nušlifuotas paviršius skirtingai sugers alyvą ir atrodys dėmėtas.

Prieš naudojant alyvą, mediena turi būti gerai išdžiovinta, kitaip apsauga nebus patenkinama.

Naudojimo metu, paviršiaus ir alyvos temperatūra turi būti kambario temperatūros (mažiausiai +18 °C).

NAUDOJIMO BŪDAS

Alyvą naudokite nuo +15 iki +25 °C laipsnių temperatūroje, esant 40–70 % santykiniam oro drėgnumui. Esant žemesnei oro temperatūrai ir (ar) didesniai santykiniam oro drėgnumui, džiūvimo laikas gali būti gerokai ilgesnis.



Prieš naudojimą alyvą pašildykite iki +30–40 °C dėl geresnio skvarbumo į paviršių. Tepant pirmą sluoksnį, rekomenduojama alyvą praskiesti 30 % „Belinka Belsol“ arba vaitspiritu.

Alyvą galima tepti keliais skirtingais būdais, tačiau 90 % atvejų ji tepama minkšta servetėle. Kitais atvejais: teptuku, voleliu, purškiant arba mirkant.

Gausiai užpilkite alyvos ant paviršiaus ir tolygiai paskirstykite per visą plotą. Palikite alyvą 15–20 minučių įsigerti į paviršių.

Mirkant, panardinkite visą medinę detalę į alyvą ir po 10–60 sekundžių pastatykite ją į tokią padėtį, kad alyva galėtų nutekėti. Taip pat palikite alyvą 15–20 minučių įsigerti į paviršių.

Kad ir kokį būdą naudotumėte, nušluostykite alyvos perteklių švaria, sausa servetėle. Nepašalintas alyvos perteklius ant paviršiaus suformuoja plėvelę, kuri džiūdama gali suskilinėti ir paviršius taps netolygus, atrodys šiurkštus.

Nerekomenduojame alyvuoti paviršiaus, kuomet aplinkos temperatūra mažesnė nei +15 °C.

Kad medienos apsauga būtų ilgaamžiškesnė, rekomenduojama praėjus 24 val. nuo pirmojo padengimo pakartoti procedūrą dar bent vieną kartą. Labiau porėtiems paviršiams ar minkštesnių rūšių medienai rekomenduojama naudoti keletą sluoksnių. Ypatingai gražią išvaizdą paviršius įgauna, jei tarp alyvavimo sluoksnių jį papildomai sudrėkinsite alyvuotu Scotch-Brite poliravimo padu ar kempinėle.

DŽIŪVIMAS

Normaliomis oro sąlygomis (esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui) paviršius džiūsta 24 val. Esant žemesnei temperatūrai ir (ar) didesniai santykiniam oro drėgnumui, džiūvimo laikas gali būti ilgesnis.

Paviršius greičiau džiūsta šiek tiek padidinus temperatūrą (iki +25 °C) bei gerai vėdinant. Džiovinant džiovykloje nuo +30 iki +40 °C temperatūros, džiūvimo procesas nepagreitinamas, vietoj to alyva gali lašeliais pasišalinti iš medienos ir paviršius bus sugadintas.



IŠEIGA

Išeiga priklauso nuo medienos rūšies, įgeriamumo, paviršiaus apdirbimo (rekomenduojama kruopščiai nušlifuoti, nušveisti ir išlyginti) bei nuo naudojimo būdo. Išeiga dengiant vienu sluoksniu paprastai yra 60–100 ml/m².

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

„Belinka oil Tung“ dengti paviršiai vėliau turi būti atnaujinami tuo pačiu produktu. Intervalas tarp reguliaraus paviršiaus atnaujinimo priklauso nuo medienos rūšies, mechaninės apkrovos ir drėgmės poveikio. Todėl alyva impregnuoti ir lauko sąlygomis veikiami mediniai paviršiai turi būti reguliariai tikrinami, siekiant nustatyti, ar jie vis dar kokybiškai apsaugoti. Patikra turi būti atliekama bent du kartus per metus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius valykite iš karto baigę darbus: vandeniu su muilu arba benzinu, vaitspiritu arba NITRO skiedikliu. Sudžiūvusį storą alyvos sluoksnis šalinkite NITRO skiedikliu.

PATARIMAI IR ĮSPĖJIMAI

Pradžioje išbandyti alyvą nedideliame tos pačios rūšies medienos plote ir pažiūrėti, kaip ji atrodo.

Džiūdama natūrali augalinė alyva oksiduoja, tai vadinama egzotermine reakcija, kurios metu išskiriamas karštis. Alyvuotos servetėlės ir kempinės gali per daug įkaisti ir savaime užsidegti.

Alyvuoti skudurėliai arba įrankiai gali savaime užsidegti. Siekiant to išvengti, jie nedelsiant turi būti sudeginti arba patalpinti į metalinę tarą, užpilti vandeniu, hermetiškai uždaryti, o pati tara išnešta į lauką.





SAUGOJIMAS

Saugoti originalioje uždaroje pakuotėje, esant nuo +5 iki +30 °C temperatūrai.
Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikykite vaikams neprieinamose vietose.

GALIOJA IKI

Aprašytomis laikymo sąlygomis iki datos, nurodytos ant pakuotės.

APLINKA

Nepilkite į nuotekų sistemą ar kur kitur į aplinką. Sunaudokite visą kiekį, o pakuotę
utilizuokite kaip specialiąsias atliekas pavojingų atliekų surinkimo centruose,
administruojamuose vietos buitinių atliekų surinkimo ir pervežimo paslaugų teikėjų.

ĮSTATYMAI

Perskaitykite saugos duomenų lapą su nurodytais teisės aktais, apibrėžiančiais
produkto saugumą, saugą darbe ir saugų transportavimą.

DAUGIAU TECHNINĖS INFORMACIJOS

Daugiau informacijos galite gauti iš platintojų arba apsilankę mūsų interneto svetainėje
adresu www.belinka.com.

Techninės informacijos paskirtis – informuoti naudotojus apie produkto naudojimo galimybes ir technines ypatybes. Nors patarimai pagrįsti ilgalaikėmis patirtimis, jie neatleidžia naudotojo nuo atsakomybės įsitikinti, kad produktas tinkamas naudoti konkrečiu atveju. Dėl daugybės galimų veiksnių poveikio įtakojančio produkto savybėms, pvz., medienos rūšies ir kokybės, naudojimo būdo ir sąlygų, naudotojo patirties ir kt., negalime prisiimti atsakomybės dėl medžiagos pažeidimų naudojant produktą. Jei turite klausimų ar abejonių, skambinkite ir konsultuokitės.

Dokumentas: T_Belinka_oil_tung_1LT.docx | Peržiūra: 2
Peržiūros data: 2024. 9. 3.

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o. • Part of KANSAI PAINT. • Količevo 65, SI-1230 Domžale, Slovenija
T +386 (0)1 722 40 00, E info-bl@belinka.si, www.belinka.com



belinka