



EMAIL DIRECT

НАИМЕНОВАНИЕ

Email Direct

НАЗНАЧЕНИЕ

Belinka Email Direct – эмаль антикоррозионная для защиты и декора железных и стальных поверхностей в интерьере и экстерьере. Обладает высокими антикоррозионными свойствами и может наноситься непосредственно на поверхность, без предварительного грунтования.

СОСТАВ

Высококачественная алкидная смола, светостойкие пигменты, наполнители, аддитивы и органические растворители.

СВОЙСТВА

- » Нанесение непосредственно на железную или стальную поверхность, без предварительного грунтования
- » Одновременно грунтовочное и окончательное глянцевое покрытие
- » • отличная защита от коррозии
- » Хорошая укрывистость
- » Легкость и простота нанесения
- » Отличная растекаемость
- » Очень короткое время сушки

Документ: T_Email_Direct_1RU.docx | Ревизия: 2
Дата ревизии: 3. 9. 2024





- » Высокая прочность покрытия
- » Высокая атмосферная и светостойкость

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначается для нанесения на железные и стальные поверхности – металлоконструкции, ограды, оконные рамы, двери, галантерейные изделия, простая мебель. Для внутренних и наружных работ.

ЦВЕТ

По цветовой карте

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новая железная или стальная поверхность должна быть чистой и сухой, без грубых частиц ржавчины и остатков масел, загрязнений, пыли. Ржавчина удаляется механическим путем с помощью проволочной щетки или наждачной бумаги. В случае удаления ржавчины химическими средствами на основе фосфорной кислоты, после употребления средств поверхность требуется тщательно промыть водой и просушить, т.к. остатки средства тормозят высыхание эмали. Обезжиривание поверхности выполняется нитро разбавителем. Затем наносится эмаль.

Перед санацией неповрежденное покрытие очистить от загрязнений и непрочных частиц и слегка отшлифовать, поврежденное покрытие полностью удалить.



СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед началом работ эмаль тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением. В случае необходимости при нанесении кистью или валиком эмаль разбавить не более чем на 5 % разбавителем, при нанесении воздушным распылением – до 10–20 %. Рекомендуемые параметры для воздушного распыления: вязкость = 40 сек (DIN 4), диаметр дюзы = 1,2–1,5 мм, давление = 3–4 бар.

Для получения качественного защитного покрытия эмаль Belinka Email Direct наносится в 2-3 слоя.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Температура поверхности, краски и окружающей среды должна быть не ниже +5 °C. В таких условиях время сушки длительнее, чем в нормальных условиях ($T = 23 \pm 2$ °C, отн. влажность воздуха = 50 ± 5 %).

Не проводить окрасочных работ, если на поверхности задерживается роса, подождать до высыхания поверхности и согревания до температуры окружающей среды.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после завершения окрасочных работ рабочий инструмент очистить разбавителем.

РАСХОД

Расход на однослойное покрытие: 1л / 10–12 м².



Расход зависит от обработки подложки, способа нанесения, толщины покрытия и цвета эмали.

ВРЕМЯ СУШКИ

В нормальных условиях ($T = 23 \pm 2$ °C, отн. влажность воздуха = 50 ± 5 %):

- » покрытие сухое к пыли: 2 час,
- » покрытие сухое для шлифования и нанесения последующего слоя: 24 час.

При низкой температуре и/или повышенной влажности время сушки продлевается.

САНАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

Для обновления покрытия его следует тщательно очистить, слегка отшлифовать и нанести эмаль Belinka Email Direct в 1-2 слоя.

Поврежденное покрытие полностью удалить вместе со ржавчиной и на чистую, сухую подложку нанести эмаль Belinka Email Direct в 2-3 слоя.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не смешивать между собой красок различного качества, даже если они от одного производителя.

Старое покрытие обновляется эмалью одинакового качества.

Перед обновлением провести тестирование на совместимость новой и старой краски на небольшом участке старого покрытия.

Эмаль наносится в несколько тонких слоев с соблюдением рекомендуемого расхода и межслойных интервалов времени.



Рекомендуется выполнять межслойное шлифование тонкой шлифовальной губкой для обеспечения адгезии слоев и качественного вида окончательного покрытия.

ПРИМЕЧАНИЯ

Характерностью алкидных связующих в растворителях является изменение цвета (пожелтение) в ходе эксплуатации, особенно это заметно у белого и пастельных цветов.

В непроветриваемом помещении может появиться запах органических растворителей. Поэтому не рекомендуется использовать краски на основе алкидных связующих в растворителях для покраски внутренних частей мебели.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Материал должен храниться в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °C, вне доступа детей и животных, отдельно от пищевых продуктов. Остатки материала переливаются в тару меньшего объема (до верха). Тара плотно закрывается и обозначается.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения материала указан на этикетке.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не сливать в канализацию или окружающую среду. Использовать до конца.
Утилизация тары проводится специальными организациями в местах сбора опасных отходов в рамках сбора и транспортировки коммунальных отходов.

ПРЕДПИСАНИЯ

Смотреть Паспорт безопасности материала.

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная техническая информация доступна на веб-сайте
www.belinka.com.

Целью технической информации является информирование пользователя о применении продукта и его технических характеристиках. Настоящая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте, но пользователю рекомендуется убедиться в соответствии материала его требованиям. Смотри на многочисленные потенциальные воздействия на свойства материала (порода и качество подложки, техника и условия нанесения, условия хранения и профессиональность маляра), производитель не несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае неясности рекомендуем связаться с нашей технической службой.

